# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 60245-7

1994

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-05

## Amendement 1

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V –

## Partie 7:

Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées

Amendment 15

Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –

# Part 7:

Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE



#### **AVANT-PROPOS**

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20B: Câbles de basse tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote	
20B/232/FDIS	20B/241/RVD	

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

Tableau 1 – Remplacer le tableau 1 existant par le nouveau tableau 1 suivant:

Tableau 1 – Données générales pour les types 245 IEC 04 et 245 IEC 05

X ·						
1	2	3	4 🗸 🔾	5	6	
Section nominale de l'âme	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante	Diamètre ex	Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air <sup>1)</sup>		
$\text{mm}^2$		Valeur spécifiée mm	Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	MΩ·km	
0,5	1	8,0	2,3	2,9	0,018	
0,75	1	0,8	2,4	3,1	0,016	
1	1	0.8	2,6	3,2	0,014	
1,5	1	0,8	2,8	3,5	0,012	
2,5	1	0,9	3,4	4,3	0,011	
4	1 ,	1,0	4,0	5,0	0,010	
6	Oh	1,0	4,5	5,6	0,009	
10	<b>O</b> 1	1,2	5,7	7,1	0,008	
1,5	2	0,8	2,9	3,7	0,012	
2,5	2	0,9	3,5	4,4	0,011	
4	2	1,0	4,2	5,2	0,010	
6	2	1,0	4,7	5,9	0,008	
10	2	1,2	6,0	7,4	0,008	
16	2	1,2	6,8	8,5	0,006	
25	2	1,4	8,4	10,6	0,006	
35	2	1,4	9,4	11,8	0,005	
50	2	1,6	10,9	13,7	0,005	
70	2	1,6	12,5	15,6	0,004	
95	2	1,8	14,5	18,1	0,004	

<sup>1)</sup> Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de  $10^{10}~\Omega\cdot\text{cm}$  à 110 °C dans l'air.

### **FOREWORD**

This amendment has been prepared by subcommittee 20B: Low-voltage cables, of IEC technical committee 20: Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting	
20B/232/FDIS	20B/241/RVD	

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 13

Table 1 – Replace the existing table 1 by the following new table

Table 1 – General data for types 245 IEC 04 and 245 IEC 05

1	2	3	4	5	6
Nominal cross- sectional area of conductor	Class of conductor IEC 60228	Insulation thickness	Mean overall diameter		Minimum insulation resistance at 110 °C in air 1)
mm <sup>2</sup>		Specified value Lower limit Upper limit mm mm		MΩ·km	
0,5	1	0,8	2,3	2,9	0,018
0,75	1	.0.8	2,4	3,1	0,016
1	1	0,8	2,6	3,2	0,014
1,5	1	0,8	2,8	3,5	0,012
2,5	1	0,9	3,4	4,3	0,011
4	1.0	1,0	4,0	5,0	0,010
6	Call.	1,0	4,5	5,6	0,009
10	$C_{0}^{O_{1}}$	1,2	5,7	7,1	0,008
1,5	2	0,8	2,9	3,7	0,012
2,5	2	0,9	3,5	4,4	0,011
C.A.	2	1,0	4,2	5,2	0,010
6	2	1,0	4,7	5,9	0,008
10	2	1,2	6,0	7,4	0,008
16	2	1,2	6,8	8,5	0,006
25	2	1,4	8,4	10,6	0,006
35	2	1,4	9,4	11,8	0,005
50	2	1,6	10,9	13,7	0,005
70	2	1,6	12,5	15,6	0,004
95	2	1,8	14,5	18,1	0,004
1) Values based	d on a specific	insulation resistance of	of 10 <sup>10</sup> Ω⋅cm at 1	10 °C in air.	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Values based on a specific insulation resistance of  $10^{10}~\Omega$ cm at 110 °C in air.

Tableau 1 (fin)

1	2	3	4	5	6	
Section nominale de l'âme	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante	Diamètre ex	Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air 1)		
mm <sup>2</sup>		Valeur spécifiée mm	Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	MΩ·km	
0,5	5	0,8	2,4	3,1	0,016	
0,75	5	0,8	2,6	3,2	0,015	
1	5	0,8	2,7	3,4	0,013	
1,5	5	0,8	3,0	3,7	0,012	
2,5	5	0,9	3,6	4,5	0,011	
4	5	1,0	4,3	5,4	0,010	
6	5	1,0	4,8	6,0	0,008	
10	5	1,2	6,0	7,6	0,008	
16	5	1,2	7,1	8,9	0,006	
25	5	1,4	8,8	11,0	0,005	
35	5	1,4	10,1	12,6	0,005	
50	5	1,6	11,9	14,9	0,004	
70	5	1,6	13,6	17,0	0,004	
95	5	1,8	15,5	19,3	0,004	
1) Valeurs fo	1) Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10 <sup>10</sup> Ω·cm à 110 °C dans l'air.					

Page 18

Tableau 3 – Remplacer le tableau 3 existant par le nouveau tableau 3 suivant:

Tableau 3 – Données générales pour les types 245 IEC 06 et 245 IEC 07

1	2	C/110 3	4	5	6
Section nominale de l'âme	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante	Diamètre extérieur moyen		Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air <sup>1)</sup>
mm <sup>2</sup>	W.	Valeur spécifiée mm	Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	MΩ.km
0,5	1	0,6	1,9	2,4	0,015
0,75	1	0,6	2,1	2,6	0,013
	1	0,6	2,2	2,8	0,012
0,5	5	0,6	2,1	2,6	0,014
0,75	5	0,6	2,2	2,8	0,012
1	5	0,6	2,4	2,9	0,011

valours foliaces our and resistance a foliament specifique as to 22 cm a 110 o dains to